



¡Excelencia en pegamentos y morteros para la construcción!



## Pega Forte Súper Pro

Es un pegamento reforzado premium, fabricado a base de cemento gris o blanco, otros ligantes mixtos, fortificado con polímeros superiores, resinas y aditivos orgánicos que le permite optimizar al máximo su función, preparación y aplicación.

### Usos

- Colocación de todo tipo de revestimientos tales como gres porcelánico, mármol, granito y cerámicas.
- Colocación de piezas de baja absorción.
- Instalación de pisos sobre pisos.
- Colocación de revestimientos de pisos sometidos a tránsito intenso.
- Colocación de piezas mayor de 40x40cm en revestimientos exteriores, en caso que la pieza exceda los 2mts de altura consultar con nuestro departamento técnico.
- Revestimiento de piscinas



**Excelencia** Garantizamos la calidad homogénea de la obra con un mayor rendimiento y con un excelente servicio técnico.



**Ahorro** Eliminación de las pérdidas por desperdicio y por falta de control de los inventarios.



**Productividad** Elimina los tiempos muertos de pre-mezclados y mejora la logística interna de la obra.  
Entrega antes de 24 horas.



Adhesivos y  
Derretidos

## Preparación y Aplicación

- 1- Los soportes deben estar fraguados, ser resistentes, secos, exentos de polvo, aceites, pinturas, entre otros. Humedecer las superficies que estén muy expuesta a la radiación solar y esperar la desaparición de la película de agua.
- 2- El contenido de una funda se mezcla en proporción aproximada de 1 funda por 1.4 galones (5.3 litros.) de agua limpia hasta obtener la consistencia deseada.
- 3- Dejar reposar 7 minutos y mezclar nuevamente.
- 4- Utilizar llana dentada.
- 5- La llana adecuada va a depender del tamaño de la pieza a colocar.
- 6- Aplique el adhesivo con la parte dentada de la llana al soporte (piso o pared) que se va a revestir.
- 7- Extender el pegamento de forma recta en una sola dirección, cubriendo solo la superficie que pueda trabajar dentro del tiempo abierto.
- 8- Colocar la pieza, asentándola con un mazo de goma hasta ajustar su nivel. Si la pieza excede el formato de 40x40 cm se recomienda aplicar adhesivo en el reverso de la pieza (doble encolado).
- 9- Monitorear que el adhesivo no haya formado una película en la superficie; en caso contrario, reactivar el adhesivo con la llana dentada. Si está muy reseco, retirarlo y aplicar una mezcla nueva.
- 10- Inspeccionar la adherencia del producto; levantando aleatoriamente una pieza y revisando la viscosidad de la mezcla.
- 11- En caso de instalación sobre pavimentos cerámicos, verificar que el pavimento antiguo esté exento de polvos y grasas. En última instancia se puede pulir la superficie, para mayor seguridad.

### Datos Técnicos

Presentación: <b>Funda de 50 Libras aproximadamente</b>
Aspecto: <b>Polvo</b>
Color: <b>Gris o Blanco</b>
Agua para mezcla: <b>1.4 GAL. (5.3 litros.) aprox. por funda.</b>
Tiempo Abierto: <b>30 Minutos</b>
Transitabilidad: <b>Después de 24 horas</b>
Rendimiento por funda: <b>4mts<sup>2</sup> aproximadamente</b>
Vida de la mezcla: <b>aproximadamente 3 horas</b>
Inflamable: <b>No</b>