



¡Excelencia en pegamentos y morteros para la construcción!



Pega Forte



Adhesivos y Derretidos

Pega Forte

Adhesivo especial fabricado a base de cemento gris o blanco, otros ligantes mixtos y aditivos químicos que le permite optimizar su función, preparación y aplicación.

Usos

- Colocación de revestimientos tales como gres porcelánico, mármol, granito y cerámicas.
- Colocación de piezas de media-alta absorción en interiores y exteriores.
- Para fachadas en exterior, las piezas no deben exceder de 30x30 cms de tamaño y la superficie no exceder los 2 metros de altura.

Preparación y Aplicación

- 1- Los soportes deben estar nivelados, fraguados, ser resistentes, secos, exentos de polvo, aceites, pinturas, entre otros. Humedecer las superficies que sean muy absorbentes o estén expuesta a temperaturas elevadas, y esperar que desaparezca la película de agua.
- 2- El contenido de una funda se mezcla en proporción aproximada de 1 funda por 1.4 galones (5.3 litros.) de agua limpia hasta obtener la consistencia deseada.
- 3- Dejar reposar 5 minutos y mezclar nuevamente.
- 4- Utilizar llana dentada.
- 5- La llana adecuada va a depender del tamaño de la pieza a colocar.
- 6- Aplique el adhesivo con la parte dentada de la llana al soporte (piso o pared) que se va a revestir.
- 7- Extender el pegamento de forma recta en una sola dirección, cubriendo solo la superficie que pueda trabajar dentro del tiempo abierto.
- 8- Colocar la pieza, asentándola con un mazo de goma hasta ajustar su nivel. Si la pieza excede el formato de 30x30 cm se tiene que recubrir la pieza con parte lisa de la llana (doble encolado). En interior recubrir el 80% y en exterior se recubre el 100%.
- 9- Monitorear que el adhesivo no haya formado una película en la superficie; en caso contrario, reactivar el adhesivo con la llana dentada. Si está muy reseco, retirarlo y aplicar una mezcla nueva.
- 10- Inspeccionar la adherencia del producto; levantando aleatoriamente una pieza y revisando la viscosidad de la mezcla.

Datos Técnicos

Presentación: Funda de 50 Libras aproximadamente
Aspecto: Polvo
Color: Gris o Blanco
Agua para mezcla: 1.4 GAL. (5.3 litros.) por funda
Tiempo Abierto: 20 Minutos aproximadamente
Transitabilidad: Después de 24 horas
Rendimiento por funda: 4mts² aproximadamente
Vida de la mezcla: 3 horas aproximadamente
Inflamable: No



Excelencia Garantizamos la calidad homogénea de la obra con un mayor rendimiento y con un excelente servicio técnico.



Ahorro Eliminación de las pérdidas por desperdicio y por falta de control de los inventarios.



Productividad Elimina los tiempos muertos de pre-mezclados y mejora la logística interna de la obra.
Entrega antes de 24 horas.



**Adhesivos y
Derretidos**